

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Primario ANTICORROSIVO INDUSTRIAL acabado MATE
Formulado con resinas y pigmentos resistente a la corrosión
con inhibidores de oxido creando una protección al metal.

USO Y SUPERFICIES

- Hierro negro
- Acero
- Polines de hierro
- Estructuras
- Uso en residencia, industria liviana, comercio

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad K.U.	95 a 105 K.U.
Sólidos por volumen	25 ± 0.6 %
Sólidos por peso	36± 1.0 %
Acabado	Mate
Rendimiento teórico	40 m2/gln un mil
Rendimiento recomendado	5 mils húmedo
	1.2 mils seco / 46 mts2

-El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película.

Tiempo de Secado

Tiempo de al tacto	2 horas
Repinte	4 horas
Lluvia	12 horas
Completo	24 horas

Reductor



Solvente Mineral

(10% por galón)

- No es para uso en inmersión
- No pintar cuando hay pronóstico de lluvia

DATOS DE APLICACIÓN

El rendimiento depende del tipo y la porosidad de la madera y la preparación y la herramienta de aplicación a utilizar.

Aplicar con brocha o pistola en capas delgadas para evitar la formación de burbujas, arrugamiento y retraso en el curado. Con la aplicación a dos manos se obtienen mejores resultados. Proveer condiciones de buena ventilación para lograr un secado eficiente.

Aplicadores



Pistola

Boquilla de 1-8 mm



Felpa



Brochas

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Elimine polvo, grasa u otro contaminante
- Elimine pintura en mal estado
- Lijar la superficie eliminando el óxido del metal con equipo manual o mecánico
- Use solvente mineral para limpiar las superficies a pintar o thinner corriente

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Cuarto
04 0.946 lts



Galón
01 3.785 lts



Cubeta
05 18.925 lts

- No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.
- No guardar productos diluidos ni mezclar con productos no diluidos.
- Vida de almacenaje hasta 18 meses no abierto el producto.

SISTEMA RECOMENDADO

SISTEMA PRIMARIO Y ACABADO

- Aplique 1 mano de ANTICORROSIVO INDUSTRIAL MATE usando boquilla 1.4mm.
- Aplique 2 manos de PREMIUM ESMALTE MEGACOLOR aplicar con brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm. Dejar secar 1 o 2 horas entre mano aplicada Con SOLVENTE MINERAL MEGACOLOR

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Pinturas Megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica. Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No pintar sobre la superficie con temperatura mayor a 40 / 43 grados centígrados.
- 15 grados centígrados como mínimo en material y ambiente.
- 85% máxima de humedad relativa.
- No pintar si hay pronóstico de lluvia

CARACTERÍSTICAS



**Libre de plomo
Y mercurio**



**Fácil
aplicación**



**Buen
rendimiento**

SEGURIDAD

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VOMITO y busque ayuda médica inmediatamente. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad del producto. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
RECOMENDACIONES

COLORES



Azul 9102



Gris 9104



Negro 9101



Rojo
óxido 9100



Verde 9103



Blanco 9105



Azul 9102



Rojo óxido 9100



Gris 9104