

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquídico de excelente Calidad con acabado brillante resistente al exterior y el interior de fácil aplicación. Formulado con pigmentos de Calidad

Beneficios

- a) Libre de plomo y mercurio
- b) Buen retención de brillo
- c) Buena adherencia
- d) Con buena nivelación
- e) Con buena resistencia
- f) Fácil limpieza y lavabilidad
- g) Variedad de colores
- h) Resistencia a la formación de hongos

DATOS TÉCNICOS

Color	Variedad de colores
Sólidos por volumen	23%
Sólidos por peso	34%
Acabado	brillante 90°

- El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película. El tiempo de secado dependerá del ambiente y la humedad relativa.
- El secado dependerá de la aplicadora, al utilizar Aireless no es necesario diluir.

Tiempo de Secado

Tiempo de secado	1 hora
Repinte	7 horas
Completo	24 horas

Reductor



Diluyente universal

No es para uso en inmersión
No pintar cuando hay pronóstico de lluvia.

USO Y SUPERFICIES

- Residencias.
 - Hoteles
 - Instituciones educativas
 - Centros comerciales
 - Oficinas
 - Industrias
- Recomendada para superficies exteriores

Tipo de superficies

- Hierro negro
- Vigas H
- Pared de cemento
- Concreto
- Madera
- Drywall

DATOS DE APLICACIÓN

Rendimiento recomendado (húmedo)	36 m2/gln a 4mils
Rendimiento recomendado (seco)	1.1 mils seco

El rendimiento depende del tipo de superficie y preparación y la herramienta de aplicación a utilizar.

Aplicadores



Pistola
boquilla
recomendada
de pistola 1.3 -
1.5



Brochas



Felpa

El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.

SISTEMA RECOMENDADO

En Metal	En Concreto, bloque y repello cementicio.	En Madera, tabla roca.	Galvanizado
Aplique 1 mano de ANTICORROSIVO INDUSTRIAL MATE MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla 1.4mm.	Aplique 1 mano de BASE MULTIUSO MEGACOLOR 3506 blanco o 3593 gris usando brocha, rodillo o pistola con boquilla 1.8mm.	Aplique 1 mano de SELLADOR DRYWALL 3200 MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla 1.8mm.	Aplique 1 mano de ANTICORROSIVO BASE AGUA MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla 1.8mm.
Aplique 2 manos de PREMIUM ESMALTE MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm	Aplique 2 manos de PREMIUM ESMALTE MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm.	Aplique 2 manos de PREMIUM ESMALTE MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm.	Aplique 2 manos de PREMIUM ESMALTE MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie para pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Si existe presencia de hongos o algas en la superficie se debe lavar con agua y un detergente liviano, restregando con cepillo de fibra, enjuagar con abundante agua y finalmente rociar con solución biocida. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

- Dejar fraguar el cemento durante 28 días
- Si desea aplicar de inmediato al terminar la obra gris utilizar IMPRIMANTE ACRILICO MEGACOLOR.
- Eliminar grasas, polvo, pintura vieja u otros contaminante antes de pintar.
- Temperatura: 15°C (59°F) mínimo / 38°C (100°F) máximo
- Aire, superficie y material: al menos 3°C (37.4°F) por arriba del punto de rocío.
- Humedad Relativa: 85% máximo
- Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias
- No usar en inmersión o en lugares expuestos al constante salpiqueo del agua.
- No aplicar en altas temperaturas

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Cuarto

04 0.946 lts.



Galón

01 3.785 lts.



Cubeta

05 18.93 lts.

- No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, chemicolor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

Pinturas megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al +503 2205-9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No pintar sobre la superficie con temperatura mayor a 40 / 43 grados centígrados.
- 15 grados centígrados como mínimo en material y ambiente.
- 85% máxima de humedad relativa.

CARACTERÍSTICAS



**Libre de plomo
Y mercurio**



**Previene
hongos y
líquenes**



**Resistente a
rayos UV**



Uso residencial



Uso comercio



**Buen
rendimiento**

SEGURIDAD

ADVERTENCIA

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Manténgalo alejado de altas temperaturas. Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique este producto en espacios con ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con la piel u ojos, enjuáguese con mucha agua por 15 minutos y obtenga atención médica. Si se siente afectado por inhalación de vapores, salga al aire libre. Si lo ingiere, INMEDIATAMENTE VISITE AL MÉDICO. No trate de provocarse vómito.

COLORES



Aluminio
5600



Amarillo
limon 5070



Amarillo
oro 5073



Azul
atlantico 5125



Azul
nacional 5120



Blanco 5000



Blanco
hueso 5012



Blanco
porcelana 5004



Café
claro 5105



Celeste 5110



Celeste
medio 5115



Fucsia 5065



Gris
perla 5090



Marfil 5014



Melon 5030



Menta
refrescante 5140



Morado
intenso 5055



Naranja 5040



Negro 5160



Rojo teja 5095



Rojo vivo 5045



Terracota 5106



Turquesa 5135



Verde
alegria 5145



Verde
infinito 5130



Verde
selva 5155



Rojo teja 5095



Amarillo
limon 5070



Azul
nacional 5120