

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Formulado a partir de resinas alquídicas de Caucho clorado con alta resistencia al desgaste y ensuciamiento causado por el tráfico vehicular y peatonal, ideal para la señalización de parques.

- Secado rápido.
- Alta visibilidad.
- Fácil aplicación.
- Resistencia al exterior
- Compatibilidad con sistema reflectivo (microesfera de vidrio).
- Acabado satinado.
- Se adhiere en superficies lisas debidamente preparada

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Satinada
Resina	Alquídica - caucho clorado
Color	Rojo, azul, amarillo, blanco, negro, verde, gris
Sólidos por volumen	40%
Sólidos por peso	63%
VOC	430 g/l
Densidad	5.9 kg/gal 1.55 g/l
Viscosidad	75 - 85 KU

Tiempo de Secado

Al tacto	10 minutos
Repinte	30 minutos
Listo para tráfico	1 hora (después de repinte)

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película. El tiempo de secado dependerá del ambiente y la humedad relativa.

Reductor



Reductor Universal



Thinner

- Dependerá el aplicador a utilizar.
- Aireless no es necesario diluir.
- No es para uso en inmersión.
- Vida útil 18 meses sin abrir y en condiciones óptimas.

USO Y SUPERFICIES

Señalización en

- Zonas de Parques centros comerciales, oficinas, condominios, instituciones educativas.
- Pavimento asfáltico.
- Cemento.
- Concreto hidráulico.
- Aeropuertos.
- Helipuertos

DATOS DE APLICACIÓN

Rendimiento recomendado	70mts2/gln (Franja a 10 cm. Ancho)
--------------------------------	------------------------------------

- Se recomienda una sola mano de 15 mils húmedo según norma TTP115E.
- Espesor seco de 6.6mils.
- El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.
- El rendimiento depende del tipo de superficie y preparación, y la herramienta de aplicación a utilizar.
- Dilución reductor Universal o thinner 10% por galón si fuere necesario.

Aplicadores



Brocha



Pistola



Felpa



Aireless

SISTEMA RECOMENDADO

Se recomienda una mano con espesor húmedo de 15mils. Ya sea en asfalto o concreto. Si se excede hay la posibilidad de que la pintura se levante sobre el asfalto.

Antes se recomienda hacer pruebas de adherencia para ver si la superficie esta lista para señalizar.

Si es concreto nuevo debería fraguar 28 días antes de pintar, No debe tener humedad, ni eflorescencia u otro químico como aditivos del cemento suelto. Curar las grietas, orificios y remover el concreto suelto.

En asfalto se recomienda permitir envejecer el asfalto por varios meses antes de pintar franjas.

Si se señala sobre superficies ya pintadas se recomienda limpiar y eliminar la pintura vieja si es posible.

Si es superficie brillante deben ser opacados con lija. Cualquier accesoria técnica comunicarse a Pinturas Megacolor (+503) 2205 - 9500.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe de estar seca libre de polvo, grasa o cualquier tipo de contaminación.

Superficies nuevas

En el caso específico en que la capa de asfalto sea nueva debe de permitírsele el tiempo que sea necesario para que la carpeta asfáltica cure adecuadamente.

Superficies previamente pintadas

Superficies en buen estado no requiere de mayor preparación, la pintura de Tráfico se adhiere fácilmente sobre el señalamiento previo. Superficies en mal estado, eliminar toda la capa de pintura y tratarse como asfalto nuevo.

Preparación recomendada de la superficie

- Asfalto SSPC - SP13.
- Concreto y Mampostería SSPC - SP13.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Cuarto

04 - 0.946 lts..



Galón

01 - 3.785 lts.



Cubeta

05 - 18.93 lts.

Otra medida sería pedido especial.

- No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.
- Vida de almacenaje hasta 18 meses no Abierto el producto.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No pintar sobre la superficie con temperatura mayor a 40 / 43 grados centígrados.
- 15 grados centígrados como mínimo en material y ambiente.
- 85% máxima de humedad relativa.

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, Chemical Color no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

Pinturas Megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al +503 2205-9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

SEGURIDAD

Refiérase a MSDS (hoja de seguridad)

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido no inducir al vomito y busque ayuda médica inmediatamente. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad del producto. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

Mantener fuera del alcance de los niños recomendaciones.

CARACTERÍSTICAS

**Señalización
de calles**



**Máxima
adherencia**



**Señalización
Y dureza**



**Secado
rápido**

COLORES



Negro 20101



Blanco 20100



Amarillo 20103



Azul 20102



Gris 20113



Rojo 20108



Verde 20104



Azul 20102



Blanco 20100



Amarillo 20103