

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Formulado a partir de resinas alquídica modificada con caucho clorado y pigmentos que le confieren propiedades especiales

- Gran resistencia
- Secado rápido
- Alta visibilidad
- Larga vida (según norma TTP115)
- Fácil aplicación
- Compatibilidad con sistema reflectivo (micro esfera de vidrio)

USO Y SUPERFICIES

Se recomienda para	- Marcar señales sobre pavimento asfáltico. - Sobre concreto hidráulico tales como carreteras, zonas de parqueo, etc.
---------------------------	--

DATOS TÉCNICOS

Sólidos por volumen	50 a 53% solidos
Tipo de vehículo	Resina alquídica modificada con caucho (hule) clorado
Sólidos por peso	74-75%
Acabado	Mate
Viscosidad	80-85 KU
Cumple norma	Cumple con la norma internacional TT-P 115 E TIPO III que es equivalente a la norma federal TT-P-115 F tipo I

Tiempo de Secado

Al tacto	5 minutos.
-----------------	------------

Tiempo de no PICK UP

- 8 a 12 MIN

DATOS DE APLICACIÓN

Rendimiento teórico	80-90 metros lineales por galón (franja 10 cm)
Espesor Húmedo por mano	10-15 mils espesor húmedo (Aplicada con AIRLESS o MÁQUINA DE SEÑALIZACIÓN VIAL)
Dilución	Xileno o thinner hasta un 1/8 por galón.

El rendimiento puede ser afectado por la porosidad del sustrato, espesor de la película y el equipo a utilizar.

Aplicadores



Brochas



Airless

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe de estar seca libre de polvo, grasa o cualquier tipo de contaminación. SUPERFICIES NUEVAS. En el caso específico en que la capa de asfalto sea nueva debe de permitírsele el tiempo que sea necesario para que la carpeta asfáltica cure adecuadamente. SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS Superficies en buen estado no requiere de mayor preparación, la pintura de Tráfico se adhiere fácilmente sobre el señalamiento previo. Superficies en mal estado, eliminar toda la capa de pintura y tratarse como asfalto nuevo.

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, Chemicacolor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

pinturas megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE**Cuarto****04 0.946 lts****Galón****01****Cubeta****05**

SEGURIDAD

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido no inducir al vomito y busque ayuda médica inmediatamente. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad colores del producto. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

Mantener fuera del alcance de los niños

CARACTERÍSTICAS

**Señalización
de calles**



**Libre de plomo y
mercurio**



**Secado
rápido**

COLORES

Amarillo 20000



Blanco 20003



Amarillo 20000



Blanco 20003