

# BASES PLUS LATEX SISTEMA COLOR PREPARADO



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

## DESCRIPCION

**BASES PLUS LATEX MATE** pintura base agua de primera calidad elaborada con resinas acrílicas de alta tecnología y pigmentos de excelente opacidad, que proporciona un altísimo cubrimiento al acabado y máxima durabilidad. Brinda protección contra hongos y algas y es muy fácil de lavar, por lo que está recomendada para el uso en interiores y exteriores. Su formulación está libre de plomo y mercurio y posee muy bajo olor

## USU TIPICO

Residencias, hoteles, instituciones educativas, centros comerciales, oficinas, pasillos de hospitales en general, donde se requiera de un producto de alta durabilidad y desempeño, de alta resistencia a las manchas, en superficies interiores/exteriores. Recomendada para superficies interiores/exteriores que necesitan una alta y duradera protección, en especial contra los hongos.

Puede aplicarse sobre concreto, gypsum (tabla yeso), fibrocemento, madera, metal, ladrillo.

## PREPARACION SUPERFICIES

Toda superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Se debe lavar con solución Biosida si existe presencia de hongos o algas en la superficie y luego enjuagar con abundante agua y detergente en el caso de repintado o con solvente orgánico como el aguarrás. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

Debe removerse toda pintura antigua o mal adherida con la ayuda de espátulas y cepillos de alambre de forma manual o mecánica. Si la superficie tiene yesamiento, lave para eliminar el polvo suelto, deje secar.

Usar productos como BASE MULTIUSO 3506 cuando la pared es nueva o bloques vistos

Cuando la superficie tiene problema de alcalinidad utilice SELLADOR TRANSPARENTE 3500

Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 30 días (período de fragua)

# BASES PLUS LATEX SISTEMA COLOR PREPARADO



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

## DATOS APLICACION

Número de manos:	2 manos
Espesor Húmedo por mano:	2-3 Mils (64 micrones aproximadamente)
Dilución	Agua Limpia 10% en volumen.
Equipo de aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola
Sólidos por volumen	35% (ref. BASE BLANCA)
Sólidos por peso	54%
Peso por galón	4-4.5 kg por galón
VOC	50
Brillo	60°
Temperatura recomendada	10 y 38 C. (clima soleado y cálido) no pintar cuando existe pronostico de lluvia

Factores de Llenado de Bases de Sistema de Entintado.

Base	Volumen Total	Volumen Real	Factor de Llenado	Pigmento (Oz)	Sólidos (%)	
					Peso	Volumen
Pastel	128	127.50	0.996094	0.50	54	35
Tint		125.50	0.980469	2.50	54	34
Deep		123.50	0.964844	4.50	53	34
Clear		120.50	0.941406	7.50	37	24

\*\* Porcentaje de sólidos varían dependiendo de la base en referencia

Nota: una vez abierto el envase, no almacene la pintura por mucho tiempo. No almacene pintura diluida. Diluya la cantidad de pintura que va a utilizar en el momento.

Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias

## DATOS TECNICOS

Viscosidad ku:	110-120 ku
Tipo de resina	Acrílica estirenada
Rendimiento teórico:	56 M2 m <sup>2</sup> /gln a mils (depende tipo de superficie y preparación de la misma)
Rendimiento recomendado	38 - 40 mts <sup>2</sup>
Tiempos de secado:	Al tacto 30 Minutos Repintado 2 - 4 Horas Curado 12 horas
Lavable	
Uso exterior Interior	



Factores de Llenado de Bases de Sistema de Entintado.

Base	Volumen Total	Volumen Real	Factor de Llenado	Pigmento (Oz)
Pastel	128	127.50	0.996094	0.50
Tint		125.50	0.980469	2.50
Deep		123.50	0.964844	4.50
Clear		120.50	0.941406	7.50

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.



# BASES PLUS LATEX SISTEMA COLOR PREPARADO



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

## COLORES / UDM / CODIGO I

UDM	CUARTO	04
	GALON	01
	CUBETA	05
COLORES	PASTELES	
	INTERMEDIO	
	DEEP	
	ACCENT	



## COLOR BLANCO DE LINEA SISTEMA ENTINTADO CON MAS 6000 COLORES



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

