

STANDARD ESMALTE LINEA 40XX



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

DESCRIPCION

STANDARD ESMALTE Formulado con base a resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad, que le permiten un buen acabado y protección. Tiene además muy buena durabilidad y retención de brillo. Presenta un acabado brillante con altas cualidades como nivelación, cubrimiento y secado rápido a un precio económico. Libre de plomo y mercurio.

USO TIPICO

Protege superficies interiores y exteriores de madera, de concreto con previa aplicación de un sellador y metal al cual se le ha aplicado una primera mano de primario anticorrosivo. Para paredes de habitaciones, cocinas, baños, fachadas, etc

PREPARACION SUPERFICIES

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Si detecta la existencia de hongos en la superficie, elimínelos. Enjuague luego con agua limpia y deje secar.

Eliminar el oxido en metales, grasas u otros contaminantes que afecte al metal, excesos de pintura dañada

Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, dos manos pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de cuatro horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

Usar como primario STANDARD ANTICORROSIVO

Usar productos como SELLADOR BLANCO 2100 cuando la pared es nueva o bloques vistos

Cuando la superficie tiene problema de alcalinidad utilice SELLADOR TRANSPARENTE 3500

En colores intenso usar como BASE PARA PARED 3506 ayuda al rendimiento y duración de los colores intensos

Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 28 días (período de fragua)

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.



STANDARD ESMALTE LINEA 40XX



MEGACOLOR



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

DATOS APLICACION

Tipo de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola
Espesor seco por capa:	2-3 mil
Capas recomendada	2 manos en colores pasteles
Dilución	10% (brochas o rodillo)
Tiempo de secado tacto	3-4 minutos
Repinte	12 horas

Nota: una vez abierto el envase, no almacene la pintura por mucho tiempo. No almacene pintura diluida. la cantidad de pintura que va a utilizar en el momento.

Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias

DATOS TECNICOS

Rendimiento Aproximado:	25 m2 a 1 mil colore pasteles
Solido por peso:	26%±
Solido por volumen	15 – 18 %±
Diluyente	Solvente Mineral
Tipo de acabado	Brillante

Buena nivelación
Retención del color
Fácil limpieza
Fácil aplicación
Uso exterior

Propiedades en base color blanco



LAVABLE



SOLVENTE
MINERAL



ACBADO BRILLANTE



PLOMO
LIBRE
MERCURIO



ANTI-ALGAS, HONGOS Y
BACTERIAS



METODO DE APLICACION

CARACTERISTICAS

- Secado rápido. Deja un acabado de alto brillo, con excelente adherencia y duración.
- Para interiores y exteriores.
- Aplicación en todo tipo de superficies, con una preparación de superficie adecuada.
- Buen poder cubriente a un excelente precio.
- **Fabricado con productos libres de plomo y mercurio.**

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

CHEMICALColor
S.A. de C.V.

STANDARD ESMALTE LINEA 40XX



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

UDM / COLORES



• CUBETA 05



• GALON 01



• CUARTO 05



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICALCOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

