

BARNIZ MARINO URETANIZADO

ALTO BRILLO EXTERIOR INTERIOR
COD 048090



Atención al cliente
PBX: 503) 22 05 95 00
PEDIDOS: (503) 22 05 95 10

DESCRIPCION

Barniz Marino, Basado en resinas ALQUÍDICAS Y DE URETANO con muy buena resistencia a la luz ultravioleta. Previene la degradación acelerada de la película por acción de la luz solar, brindando así muy buena resistencia al ambiente tropical.

ACABADO BRILLANTE
RESISTENTE A LOS RAYOS SOLARES

USO TIPICO

Se recomienda especialmente para barnizar superficies de madera interior y exterior. Ideal para ser usado en la aplicación de muebles, puertas y marcos donde se requiere realzar la veta conservando el color original de la madera y alta resistencia a la intemperie.

Uso exterior

CARACTERISTICAS

- Alto brillo. Acabado transparente y brillante Rápido secado. Muy buena resistencia a la luz solar. Realza de una manera natural la veta de la madera. Facilidad de aplicación. 2 en 1 no requiere sellador

PREPARACION SUPERFICIES

La superficie debe de estar seca libre de polvo, grasa o cualquier tipo de contaminación. Debe lijarse previamente la madera para asegurar adhesión y tersura. En maderas nuevas se recomienda aplicar una primera mano del barniz marino diluido al 20% con solvente mineral.


SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS Superficies en buen estado no requiere de la aplicación del sellador, únicamente se debe lijar suavemente para mejorar adherencia y aplicar directamente el acabado.

Superficies en mal estado, eliminar toda la capa de barniz y tratar como superficie nueva.

BARNIZ MARINO URETANIZADO

ALTO BRILLO EXTERIOR INTERIOR

COD 048090



Atención al cliente
PBX: 503) 22 05 95 00
PEDIDOS: (503) 22 05 95 10

DATOS APLICACION

ALTO BRILLO

RENDIMIENTO El rendimiento teórico es de 61- 67 metros cuadrados por galón. El rendimiento puede verse afectado por la porosidad y tipo de madera, pérdidas por método de aplicación y espesor de la película.

DILUCIÓN	20% con solvente mineral dependiendo el aplicador
COLOR	Transparente
MÉTODOS DE APLICACIÓN	Brocha y pistola
SECADO A 25°C Tacto:	40 min – 1 hora
Repinte:	4 horas
Completo	8 a 12 horas
Retocar	24 horas

Aplicar con brocha o pistola en capas delgadas para evitar la formación de burbujas, arrugamiento y retraso en el curado. Con la aplicación a dos manos se obtienen mejores resultados. Proveer condiciones de buena ventilación para lograr un secado eficiente.

DATOS TECNICOS

TIPO GENÉRICO:	Resinas alquídicas-uretánicas modificadas
PESO/GALÓN:	3.24-3.54 kg/galón
SÓLIDOS POR PESO:	48-50% %
SÓLIDOS POR VOLUMEN:	43-45%
CONTENIDO DE VOC:	190-210 g/L*

LIBRE DE PLOMO Y MERCURIO



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.