

SELLADOR PARA CONCERTO PLUSS 2100



<http://chemicalcolor.com.sv>

(503)22059500

DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico de buena calidad, buen rendimiento, buen cubrimiento que *sella y facilita la adherencia proporcionando uniformidad y ahorro* garantizando la durabilidad del acabado final.

USO TÍPICO

Uso Exterior e Interior

Tipos de Superficie:

Bloque de Concreto, Concreto / Repello Drywall, Stucco Cementicio

CARACTERÍSTICAS

Sella la superficie y proporciona uniformidad al acabado final.

Proporciona ahorro de tiempo y dinero, garantizando la durabilidad del acabado final.

Facilita la adherencia a la superficie.

Libre de plomo y mercurio

Amigable con el medio ambiente.

PREPARACIÓN SUPERFICIES

Rellene Grietas u orificios causado por clavos, fisuras y otras imperfecciones en la superficie.

Lije y limpie el polvo.


Elimine pintura vieja que esta en mal estado

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc.

Lave y permita que la superficie seque.

Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar.

No aplique cuando hay pronostico de lluvia



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.



SELLADOR PARA CONCERTO PLUS 2100



<http://chemicalcolor.com.sv>

(503)22059500

DATOS APLICACIÓN

RENDIMIENTO: 35 A 40 mt² teórico. El rendimiento puede verse afectado por la porosidad y tipo de superficie o herramienta utilizada a aplicar, pérdidas por método de aplicación y espesor de la película. Se recomienda un espesor por capa de 1.5 mil

DILUCIÓN	15% 20% con agua y dependiendo el aplicador
MÉTODOS DE APLICACIÓN	Brocha , rodillo y pistola (airless)
SECADO TACTO 28C.:	30 minutos
Repinte:	2 a 4 horas
RENDIMIENTO APROXIMADO	50 54 MT2 a 1milS en paredes lisas

DATOS TÉCNICOS

TIPO GENÉRICO:	Resina Acrílica
SÓLIDOS POR PESO:	58% %
SÓLIDOS POR VOLUMEN:	37%
ACABADO	Mate
COLOR	Blanco
UDM	GALON Y CUB

LIBRE DE PLOMO Y MERCURIO



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

