

HOJA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PLUSS LATEX MATE

Pluss latex mate acrílica de primera calidad elaborada con resinas acrílicas de alta tecnología y pigmentos de excelente opacidad, que proporciona un alto cubrimiento excelente acabado y máxima durabilidad. (ALTO DESEMPEÑO), y brinda protección contra hongos, moho, líquenes y algas. Lavable, por lo que está recomendada para el uso en exteriores e interiores. Su formulación está libre de plomo y mercurio y posee muy bajo olor.

- ❖ Lavable.
- ❖ Variedad de colores.
- ❖ Sistema de entintado.
- ❖ Excelente rendimiento.



DATOS TECNICOS

Acabado:	0-5 Mate 85°
Color:	Variedad de colores, Sistema entintado.
Solidos por volumen:	37.6%
Solidos por peso:	52%
VOC	< 5 g/l.
Densidad	5.23 kg/gal. (1.2g/ml)
Viscosidad	95-105 KU

Tiempo de Secado:

- Al tacto: 30 minutos
- Repinte: 2-4 horas
- Completo: 12 horas

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película.

El tiempo de secado dependerá de el ambiente y la humedad relativa.

Reductor: Agua (10% por galon)

Dependerá el aplicador a utilizar. Aireless no es necesario diluir.

- ❖ No es para uso en inmersión.
- ❖ No pintar cuando hay pronostico de lluvia.

USOS Y SUPERFICIES

Residencias, hoteles, instituciones educativas, centros comerciales, oficinas, pasillos de hospitales en general donde se requiera de un producto de alta durabilidad y desempeño, de alta resistencia a las manchas.

Recomendada para superficies exteriores- interiores que necesitan una alta y duradera protección.

TIPO DE SUPERFICIES

- ❖ Concreto / Repello
- ❖ Bloques de concreto
- ❖ Madera
- ❖ Drywall
- ❖ Stucco cementicio.

Antes de aplicar el acabado usar el primario adecuado según la superficie. Ver sistemas recomendados de recubrimiento.

DATOS DE APLICACION

Rendimiento Teórico:	60 m ² /gln a un mils.
	15.85m ² /lts

Rendimiento recomendado	38-40 m ² /gln.
-------------------------	----------------------------

El rendimiento depende del tipo de superficie y preparación y la herramienta de aplicación a utilizar.

Espesor en Húmedo 2-3 mils por mano

Espesor recomendado



Aplicadores:

El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.

Boquilla recomendada 1.8mm

Felpa recomendada antigoteo

HOJA TECNICA

PRESENTACION Y ALMACENAJE

GALON:	01	3.785 lts.
CUARTO:	04	0.946 lts.
CUBETA:	05	18.93 lts.

No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centigrados.

No guardar productos diluidos ni mezclar con productos no diluidos.

Vida de almacenaje hasta 18 meses no abierto el producto.



PREPARACION DE SUPERFICIES

Limpiar el sustrato de polvo, grasa, pintura vieja, u otro contaminante para asegurar la adherencia adecuada de la película.

Si hay hongos y líquenes hay que eliminarlos.

Si hay humedad hay que corregir el origen que causa la humedad.

SISTEMA RECOMENDADO

SUPERFICIE TABLA ROCA, MADERA

SISTEMA

- 1 Mano de DRYWALL 3600
- 2 Manos de PINTURA PLUSS LATEX

SUPERFICIE PAREDES DE BLOQUES O LADRILLO BARRO

SISTEMA

- 1 Mano de BASE MULTIUSO GRIS O BLANCO 3506
- 2 Manos de PINTURA PLUSS LATEX MATE MEGACOLOR

SUPERFICIE CONCRETO, REPELLO,

Eliminar polvo, grasa u otro contaminante. Eliminar residuos de pintura vieja, sanar grieta, fisuras u orificios.

SISTEMA 1

- 1 capa de SELLADOR PLUSS 2100
- 2 capa de PLUSS LATEX MATE MEGACOLOR

SISTEMA 2

- 1 capa de SELLADOR TRANSPARENTE 3501
 - 2 capa de PLUSS LATEX MATE MEGACOLOR
- Sistema sobre pintura vieja.

PROBLEMA DE ALCALINIDAD.

Eliminar polvo,

SISTEMA 1

- 1 capa de SELLADOR TRANSPARENTE 3501
 - 2 capa PLUSS LATEX MATE MEGACOLOR
- Sistema sobre pintura vieja.

GARANTIA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

Pinturas Megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causado por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le esta atendiendo.

HOJA TECNICA

CONDICIONES DE APLICACION

NO PINTAR sobre la superficie con temperature mayor a 40 / 43 grados centigrados.

15 grados centigrados como minimo en material y ambiente.

85% maxima de humedad relativa.

CARACTERISTICAS



SEGURIDAD

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VOMITO y busque ayuda médica inmediatamente. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad del producto. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS RECOMENDACIONES

COLORES



COLORES DE LINEA Y SISTEMA ENTINTADO CON MAS 6000 COLORES

