

HOJA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ULTRACRYL 100% ACRILICA

Pintura base agua 100% acrílica de alto desempeño con bajo VOC, resistente al exterior y al interior, con excelente estabilidad del color, resistentes a los rayos UV, rápido secado, resistente en ambientes húmedos y marinos.

- Máxima Lavabilidad.
- Resistente a la alcalinidad.
- Altamente cubriente.
- Máximo rendimiento
- Variedad de colores.
- Resistente a la abrasion mas de 2500 hasta 5000 ciclos de lavabilidad.

DATOS TECNICOS

Acabado: 0-5 Mate 85°
Resina 100% acrílica
Color: Variedad de colores,
Sistema entintado.

Solidos por volumen: 42%
Solidos por peso: 59%

Tiempo de Secado:
• Al tacto: 30 minutos
• Repinte: 2-4 horas
• Completo: 12 horas

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película.
El tiempo de secado dependerá del ambiente y la humedad relativa.

Reductor:
Agua
• Aplicación con brochas y rodillos diluir 10% por galon.
• Aireless no es necesario diluir.

❖ No es para uso en inmersión.

USOS Y SUPERFICIES

Residencias, hoteles de playa, instituciones educativas, centros comerciales, oficinas, hospitales en general donde se requiera de un producto de alto desempeño, de alta resistencia a la intemperie.

Recomendada para superficies exteriores-interiores que necesitan una alta y duradera protección.

TIPO DE SUPERFICIES

- ❖ Concreto / Repello
- ❖ Bloques de concreto
- ❖ Madera
- ❖ Drywall-tabla roca- gypsum.
- ❖ Stucco cementicio.

Antes de aplicar el acabado usar el primario adecuado según la superficie. Ver sistemas recomendados de recubrimiento.

DATOS DE APLICACION

Rendimiento Teórico:
62 m²/gln. a un mils.

Rendimiento recomendado
38 - 40 m²/gln.

El rendimiento depende del tipo de superficie y preparación y la herramienta de aplicación a utilizar.

Espesor en Húmedo 2-3 mils por mano.
Espesor recomendado 4 mils.

Aplicadores:
Brocha

Pistola
Boquilla de 1.8mm

Felpa recomendada
Superficies rugosas usar felpa 1¼
Superficies lisas usar felpa 3/8 antigoteo

AIRLESS
Boquilla 0.015" - 0.019 "
Presión 2000 psi.

El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.

HOJA TECNICA

SISTEMA RECOMENDADO

SUPERFICIE TABLA ROCA, MADERA

- a.1 Mano de DRYWALL BLANCO 3600 PREMIUM
- b.2 Manos de ULTRACRYL 100% ACRILICA

SUPERFICIE PAREDES DE BLOQUES O LADRILLO BARRO

- a.1 Mano de SELLADOR BLANCO 2100 PLUSS
- b.2 Manos de ULTRACRYL 100% ACRILICA

SUPERFICIE CONCRETO, REPELLO,

Eliminar polvo, grasa u otro contaminante.
Eliminar residuos de pintura vieja, sanar grieta, fisuras u orificios.

SUPERFICIE NUEVA

- a. 1 mano de SELLADOR BLANCO PLUSS 2100
- b. 2 manos de ULTRACRYL 100% ACRILICA

SISTEMA SOBRE PINTURA VIEJA.

- a. 1 mano de SELLADOR TRANSPARENTE 3501
- b. 2 manos de ULTRACRYL 100% ACRILICA

SUPERFICIES CON PROBLEMA DE ALCALINIDAD.

Eliminar polvo, pintura vieja u otro contaminante.

- a. 1 mano de SELLADOR TRANSPARENTE 3501
- b. 2 manos ULTRACRYL 100% ACRILICA

Sistema sobre pintura vieja.

SUPERFICIE ALUMINIO -GALVANIZADO

- a. 1 mano de ANTICORROSIVO BASE AGUA PLUSS
- b. 2 manos de ULTRACRYL 100% ACRILICA

PREPARACION DE SUPERFICIES

Toda superficie para pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Si existe presencia de hongos o algas en la superficie se debe lavar con agua y un detergente liviano, restregando con cepillo de fibra, enjuagar con abundante agua y finalmente rociar con solución biocida. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

Dejar fraguar el cemento durante 28 días.
Si desea aplicar de inmediato al terminar la obra gris utilizar IMPRIMANTE ACRILICO MEGACOLOR.

PRESENTACION Y ALMACENAJE

GALON:	01	3.785 lts.
CUARTO:	04	0.946 lts.
CUBETA:	05	18.93 lts.

No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.

No guardar productos diluidos ni mezclar con productos no diluidos.

Vida de almacenaje hasta 18 meses, no abierto el producto.



OTROS

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Limpie las herramientas después del uso con agua.
Cierre bien el recipiente y almacénelo en lugares adecuados y no a la intemperie.

GARANTÍA

Chemical Color S.A. de C.V. garantiza este producto solo si es aplicado de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Esta, está limitada a reponer el producto mismo. MANO DE OBRA O SU COSTO ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DAÑO CAUSADO POR EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO.

Cualquier ayuda técnica comunicarse al
+(503) 2205 9500

HOJA TECNICA

CONDICIONES DE APLICACION

Eliminar grasas, polvo, pintura vieja u otros contaminante antes de pintar.

Temperatura:
15°C (59°F) mínimo / 38°C (100°F) máximo.

Aire, superficie y material:
Al menos 3°C (37.4°F) por arriba del punto de rocío.

Humedad Relativa: 85% máximo.

No es para uso en inmersión.

Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias.

No usar en inmersión o en lugares expuestos al constante salpiqueo del agua.

No aplicar en altas temperaturas.

No pinte con pronóstico de lluvia.

SEGURIDAD

ADVERTENCIA

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Manténgalo alejado de altas temperaturas. Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique este producto en espacios con ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con la piel u ojos, enjuáguese con mucha agua por 15 minutos y obtenga atención médica. Si se siente afectado por inhalación de vapores, salga al aire libre. Si lo ingiere, INMEDIATAMENTE VISITE AL MÉDICO. No trate de provocarse vómito.

CARACTERISTICAS



COLORES

COLORES DE LINEA Y
SISTEMA ENTINTADO CON MAS 6000 COLORES

